

## Dichiarazione di Prestazione 2016

Nr. Dichiarazione di Prestazione		030.004 - Otto Scerri Cabbiolo						
1. Codice di identificazione unico del prodotto		0/4	4/8	8/11	8/16	11/16	16/22	16/32
2. Uso previsto del prodotto		Aggregati per miscele bituminose						
3. Fabbricante		Otto Scerri SA Via al Galletto 6532 Castione						
4. Mandatario		-						
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione		2+						
6. a)	Norma armonizzata	EN 13043:2002 / AC:2004 SN 670 103b-NA						
	Organismo notificato	NB 2115 (Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe SÜGB)						

7. Prestazioni dichiarate									
Classe granulometrica/ Codice di identificazione			0/4	4/8	8/11	8/16	11/16	16/22	16/32
Categoria	EN 13043	[-]	G <sub>F</sub> 85	G <sub>c</sub> 85/15 G20/15	G <sub>c</sub> 85/15 G20/15	G <sub>c</sub> 85/15 G20/15	G <sub>c</sub> 85/15 G20/15	G <sub>c</sub> 85/20 G20/15	G <sub>c</sub> 85/15 G20/15
Tolleranze sulla curva tipo			Risp. Tab2 SN	Risp. Tab2 SN		Risp. Tab2 SN			Risp. Tab2 SN
Contenuto parti fini < 0.063 mm	EN 933-1	[M-%]	1.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
		Categoria	f <sub>3</sub>	f <sub>0.5</sub>	f <sub>0.5</sub>	f <sub>0.5</sub>	f <sub>0.5</sub>	f <sub>0.5</sub>	f <sub>0.5</sub>
Coefficiente di appiattimento	EN 933-3	[M-%]		18	19	17	20	15	14
		Categoria		Fl <sub>20</sub>	Fl <sub>20</sub>	Fl <sub>20</sub>	Fl <sub>20</sub>	Fl <sub>15</sub>	Fl <sub>15</sub>
Coefficiente di spigolosità	EN 933-6	[-]	18						
		Categoria	E <sub>CS</sub> 18						
Massa volumica in mucchio	EN 1097-3	[kg/dm <sup>3</sup> ]	1.43	1.50	NPD	1.48	NPD	NPD	1.51
Massa volumica dei grani P <sub>SSD</sub>	EN 1097-6		2.68	2.67	2.66	2.65	2.68	2.68	2.65
Assorbimento d'acqua	EN 1097-6	[M-%]	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7
		Categoria	WA <sub>242</sub>	WA <sub>241</sub>	WA <sub>241</sub>	WA <sub>241</sub>	WA <sub>241</sub>	WA <sub>241</sub>	WA <sub>241</sub>
Petrografia: contenuto di grani duri Componenti non idonee Contenuto di fillosilicati liberi	SN 670 115	[M-%]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
			NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
			NPD						
Contenuto di grani frantumati	EN 933-5	[M-]		96/0	94/0	82/12	93/1	80/2	78/6
		Categoria		C <sub>95/1</sub>	C <sub>90/1</sub>	C <sub>50/30</sub>	C <sub>90/1</sub>	C <sub>50/10</sub>	C <sub>50/10</sub>
Resistenza alla frammentazione LA	EN 1097-2	[M-]		35	33		30		
		Categoria		LA <sub>40</sub>	LA <sub>40</sub>		LA <sub>30</sub>		
Resistenza alla levigazione PSV	EN 1097-8	[-]			54				
		Categoria			PSV <sub>50</sub>				
Affinità ai leganti bituminosi	EN 12697-11	[%]			35				
Contaminanti leggeri	EN 1744-1	[%]	mLPC<0.1						

NPD: No Performance Determined (Prestazione non determinata)

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla prestazione dichiarata. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Cantiere/Destinazione \_\_\_\_\_ Castione, li \_\_\_\_\_ Quantità fornita: \_\_\_\_\_

Certificato numero \_\_\_\_\_

**Otto Scerri SA**

FIRMA

